

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

ArboGrey Classic

Traitement de façades monocouche, diluable à l'eau, à pores ouverts avec effet intempérie

Domaine d'emploi	ArboGrey Classic pour traitement de façades monocouche, diluable à l'eau, à pores ouverts avec effet intempérie Il confère au bois un aspect gris uniforme, similaire à l'altération naturelle. Est doté d'un catalyseur spécial qui contribue à un processus d'altération uniforme.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- prêt à l'emploi- monocouche- très bel aspect vieilli uniforme- pour traitement de façades sans entretien complémentaire- aucune couche de fond nécessaire- applicable avec machine à vernir les lames et vacumat- avec film protecteur- eco-bau base – respecte les critères d'exclusion MINERGIE-ECO- étiquette environnementale suisse catégorie C
Données techniques	<p>Base du liant Liants spéciaux Pigments Catalyseur spécial, oxydes de fer transparents Teintes Selon liste des prix Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel Forme de livraison Liquide, il faut diluer avec de l'eau selon les procédures de traitement Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 24-28 % Densité DIN EN 53217 1,03-1.05 g/cm³ Viscosité DIN/ISO 2431 DIN 4 mm 30-35 s</p>
Supports	Le bois doit être exempt de poussière (propre), de graisse et d'huile. Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 %.
Système d'application	Bois neuf à l'extérieur 1x ArboGrey Classic
Application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (à la machine ou à la main). Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Consommation Par couche sur du bois. - poncé env. 80-100 g/m ² - brut de sciage env. 120-150 g/m ² Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Température minimale de travail Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5 °C. Éviter une exposition directe au soleil. Nettoyage des outils Avec de l'eau.
Séchage DIN EN 53150	Sec au toucher après 4 h Empilable après 24 h Séchage forcé possible. De basses températures, une humidité de l'air élevée et une circulation insuffisante de l'air peuvent ralentir le séchage.

<p>Remarque</p>	<p>Le gros avantage du système aspect vieilli est qu'aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire pour le maintien de la teinte sur les surfaces en bois. Ce fait est un aspect très important pour l'entretien dans un temps futur.</p> <p>L'aspect vieilli donne à la surface du bois une teinte plus ou moins uniforme de l'effet intempéries. Au fil du temps la teinte peut légèrement se modifier mais sur l'ensemble de la surface, il n'y aura pas d'importantes différences.</p> <p>Important!</p> <p>Pour des surfaces horizontales, p.ex. mains courantes, où la pluie ou la neige peuvent rester, l'emploi de ArboGrey Classic n'est pas approprié ou que sous certaines conditions, ou faut-il rénover les façades peintes avec ArboGrey Classic, dans de tels cas, veuillez consulter notre service technique.</p> <p>Des composants du bois peuvent se délayer du bois de bout et salir les façades. Pour cette raison, il faut appliquer deux couches supplémentaires sur ces surfaces (coupe transversale). Évitez le contact direct avec les enduits alcalins.</p> <p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer. Concernant la définition „Vorvergrauung-slasuren“ veuillez également vous référer à la publication Lignum respective.</p> <p>Effets pores argentés ArboGrey Classic a un effet imprégnant très fort. De par les fibres du bois ressortant, des effets pores argentés peuvent se produire, Ces endroits ne sont en aucun cas endommagés ou défectueux.</p> <p>Protection du bois Pour l'imprégnation du bois contre le bleuissement, les champignons seul l'Arbezol Hydro-Primer BIP peut être utilisée.</p>
<p>Données de sécurité</p>	<p>Contient 4,5-DICHLORO-2-N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOLINON-3-ONE; 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE aux propriétés algicides/fongicides. L'eau du nettoyage de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou l'eau de surface.</p> <p>Code de déchets 08 01 12</p> <p>Classification / prescription pour le transport/ Conseils de prudence</p> <p>Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Eliminer le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en vigueur. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p>

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch